



FINISH W TRP RADIANT

DATABLAD

DEKORHUSET

MIKROSEMENT

Finish W TRP Radiant er en to-komponent polyuretan lakk basert på hydroksylerte akrylharpiks og alifatisk polyisocyanat i vandig medium. Lakken kjennetegnes høy flekkbestadighet og slitestyrke. Anbefales som etterbehandling til mikrosement, gjør overflaten enklere og rengjøre Takket sine egenskaper, egner seg produktet utmerket til områder utsatt for mye slitasje eller trafikk. Kan fint brukes på baderom, inngangspartier men også i offentlig miljø som industrigulv, restauranter, hoteller.

Tekniske informasjon

Tørrvekt	45% med vann
Spesifikk vekt	ca. 1,06 g / cm ³
Viskositet (Ford-4)	20 sek
Minimum påføringstemperatur	8°C grader
Tørketid mellom lagene	6- 8 timer
Gangbar etter	med forsiktighet etter 24 timer. Gjennomherdet etter 7 døgn
Rengjøring	vaskes bort med vann (før produktet er herdet)
Farge	gjennomsiktig
Glansnivå	matt eller blank
Slitestyrke (ASTM D4060-95)	10 - 15 mg (CS10/1000/1000g)
Forbruk	0,12 kg /m ² i to lag

Egenskaper

- konsoliderer og vanntetter overflaten
- gulner ikke
- enkel å påføre
- moderat elastisitet
- høy slitestyrke
- høy heftighet

Applikasjon

Forberedelse: overflaten må være behandlet med Primer Finish før man påfører lakken.
Overflaten må være helt tørr.

Bland komponent A (lakk) med komponent B (catalizator) og rør dem godt sammen. Bland kun den mengden av produktet som du trenger for ett lag.

Blandingsforholdet mellom A og B er 1 del A og 0,2 del B. Når komponentene og godt blandet sammen og konsistensen er gel-aktig, tilsett 10% vann og bland godt igjen til blandingen er helt homogen og klar til bruk. Anbefales ikke å tilsette vann senere i prosessen.

Produktet påføres med korthåret rull spesielt beregnet for lakk, alternativ ved bruk av lakksprøyter. Påføres i tynne, jevne lag for å unngå synlige rullemerker.

Finish W TRP Radiant brukes når rom- og underlag temperatur er mellom 10 og 25°C grader. Ikke påfør produkter dersom luftfuktighet er over 80%. Sørg for god ventilasjon i rommet når produktet påføres men unngå at det kommer støv inn og setter seg på tørkende lakk. Ikke jobb med produktet i direkte sol. Andre laget kan påføres etter 6-8 timer.

Sikkherhetshensyn

Unngå kontakt med øynene eller huden. Bruk beskyttelsesbriller, hansker og maske mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, hud, vask umiddelbart med rik mengde vann og kontakt en lege dersom nødvendig.

Regngjøring

Vask verktøy i vann rett etter du er ferdig med å påføre primeren.

Forpakning

Finish W TRP Radiant er tilgjengelig i 1+0,2 kg og 5+1 kg sett.

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no
ecoresinas.com



DEKORHUSET
MIKROSEMENT

Hvalstad - Tønsberg
Kristiansand

post@dekorhuset.no (+47) 236 50 899
dekorhuset.no