



FINISH W TRP RADIANT DATABLAD

Finish W TRP Radiant er en to-komponent-polyuretan lakk basert på hydroksylerte akrylharpiks og alifatisk polyisocyanat i vandig medium. Lakken kjennetegnes høy flekkbestadnighet og slitestyrke. Anbefales som etterbehandling til mikrosement, gjør overflaten enklere å rengjøre Takket sine egenskaper, egner seg produktet utmerket til områder utsatt for mye slitasje eller trafikk. Kan fint brukes på baderom, inngangspartier, men også i offentlig miljø som industrigulv, restauranter og hoteller.

Tekniske informasjon

Tørrvekt	45% med vann
Spesifikk vekt	ca. 1,06 g / cm ³
Viskositet (Ford-4)	20 sek
Minimum påføringstemperatur	8°C grader
Tørketid mellom lagene	6- 8 timer
Gangbar etter	med forsiktighet etter 24 timer. Gjennomherdet etter 7 døgn
Rengjøring	vaskes bort med vann (før produktet er herdet)
Farge	gjennomsiktig
Glansnivå	matt eller blank
Slitestyrke (ASTM D4060-95)	10 - 15 mg (CS10/1000/1000g)
Forbruk	0,12 kg /m ² i to lag

Egenskaper

- Konsoliderer og vanntetter overflaten
- Gulner ikke
- Enkel å påføre
- Moderat elastisitet
- Høy slitestyrke
- Høy heftighet

Applikasjon

Forberedelse: overflaten må være behandlet med Primer Finish før man påfører lakken. Overflaten må være helt tørr.

Bland komponent A (lakk) med komponent B (catalizator) og rør dem godt sammen. Bland kun den mengden av produktet som du trenger for ett lag.

Blandingsforholdet mellom A og B er 1 del A og 0,2 del B. Når komponentene er godt blandet sammen og konsistensen er gel-aktig, tilsett 10% vann og bland godt igjen til blandingen er helt homogen og klar til bruk. Anbefales ikke å tilsette vann senere i prosessen.

Produktet påføres med korthåret rull spesielt beregnet for lakk, alternativt ved bruk av lakksprøyter. Påføres i tynne, jevne lag for å unngå synlige rullemerker.

Finish W TRP Radiant brukes når rom- og underlag temperatur er mellom 10 og 25°C grader. Ikke påfør produkter dersom luftfuktighet er over 80%. Sørg for god ventilasjon i rommet når produktet påføres, men unngå at det kommer støv inn og setter seg på tørkende lakk. Ikke jobb med produktet i direkte sol. Andre laget kan påføres etter 6-8 timer.

Sikkerhetshensyn

Unngå kontakt med øynene eller huden. Bruk beskyttelsesbriller, hansker og maske mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, hud, vask umiddelbart med rik mengde vann og kontakt en lege dersom nødvendig.

Rengjøring

Vask verktøy i vann rett etter du er ferdig med å påføre primeren.

Forpakning

Finish W TRP Radiant er tilgjengelig i 1+0,2 kg og 5+1 kg sett.

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no

ecoresinas.com



NESBRU SENTER
(+47) 920 10 295
post@naturpuss.no
naturpuss.no