



PRIMER AH

DATABLAD

Primer AH er en to-komponent, løsemiddelfri epoxy- basert primer. Brukes for å sikre heftighet mellom underlaget og overflatebehandling. Produktet hindrer gjennomtrekning av vann fra underlaget til mikrosement og egner seg dermed utmerket for underlag med risiko for fuktproblemer.

Tekniske informasjon

Komponent A (base)

Densitet	1,13 - 0,05 gr/cm ³ (25°C grader)
Viskositet	85 + 5 sec (CF4 20°C grader)
Tørrvekt	99% +1 i vekt

Komponent B (katalysator)

Densitet	1,03 - 0,05 gr/cm ³ (25°C grader)
Viskositet	1000 + 200 mPas (25°C grader)
Tørrvekt	100% i vekt

Blanding A + B

Densitet	1,10 - 0,05 gr/cm ³
Tørrvekt	>99% i vekt
Dekkevne	200- 300 g/m ²
Tørketid	10 timer mellom lagene (20°C grader)
Gangbar	Etter 24- 48 timer
Gjennomherdet	7 døgn

Tørket blanding A + B

Vedheft til sement	>30 kg/cm ³
Trykkstyrke	>800 kg/cm ³
Bøystyrke	>350 kg/cm ³

Arbeidstid

20 minutter ved temperatur på 20°C grader. Bland kun den mengden av produktet som du klarer å påføre i løpet av den tiden.

Applikasjon

Forberedelse av underlaget: Underlaget må være rent og materialer som kunne påvirke heftigheten av Primer AH skal fjernes. For bedre vedheft, anbefales det å slipe underlaget med, f.eks. sandpapir. Bland komponentene sammen og påfør jevnt ved bruk av rull. Ved behov, påfør andre lag med produktet etter at første lag er helt tørt. For å øke heftighet, strø litt sand oppå laget med primer AH når det fremdeles er våt.

Primer AH brukes når rom- og underlagtemperatur er mellom 10 og 30°C grader. Ikke påfør produkter dersom luftfuktighet er over 80%. Temperaturen av underlaget bør være 3°C grader høyere enn duggpunkt.

Sikkerhetshensyn

Bruk beskyttelsesbriller og hansker mens du jobber med produktet. I tilfelle kontakt med øynene, vask dem umiddelbart med rik mengde vann og kontakt en lege.

Advarsler

- Ikke la produktene være stående åpne for lenge
- Rør opp produktet før bruk
- Ikke tilsett vann til produktet
- Ikke bruk andre produkter under prosessen dersom de ikke er anbefalt av Verde Naturpuss
- Ikke bruk varmeapparater for å fremskynde tørkeprosessen av produktet

Rengjøring

Vask verktøy i xylen eller epoxy rett etter du er ferdig med å påføre primeren.

Forpakning

Primer Finish er tilgjengelig i 1,5kg, 3kg og 7,5 kg sett.

Holdbarheten

Produktet har holdbarhet på 12 måneder forutsatt at den er forsvarlig oppbevart i den originale forpakningen.

ecoresinas
RESINAS Y MICROCEMENTOS

C/Reina Elinot 25-27 08205 Sabadell (Barcelona)
Tel.: (+34) 937 071 987 info@ecoresinas.no
ecoresinas.com



NESBRU SENTER
(+47) 920 10 295
post@naturpuss.no
naturpuss.no